① 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59-201441

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/82 21/88

識別記号

庁内整理番号 6655—5 F 6810—5 F ⑬公開 昭和59年(1984)11月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

砂集東イオンビームを用いたヒユーズ切断方法

願 昭58-76442

願 昭58(1983)4月30日

⑫発 明 者 滝川忠宏

21)特

22出

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社総合研究所 内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

⑭代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

集東イオンピームを用いたヒューズ切断方法

2. 特許請求の範囲

基体上の不良個所に関連するヒューズを切断するに際し、切断すべきヒューズ切断個所とイオンピーム照射位置との相対位置を合わせたのち、上記ヒューズに該ヒューズを被覆した絶縁層の上から集東イオンピームを用いたヒューズ切断方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、微細な集束イオンピームを用いて 半導体ウェハ上の任意のヒューズを切断する方 法に関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

近時、LSIの高集積化が急速に進められており、最近では1MバイトMOSメモリの試作が行われるに至っている。また、LSIの大チップ化

も1つの方向にあり、将来は1つのチップに CPUとメモリ及びその他の機能を持つ多機能チップへ移っていくと予想されている。

冗長回路を働かせるには、半導体装置中に何らかのヒューズを組み込み、このヒューズを切断する必要がある。ヒューズの切断には、従来 電流切断法やレーザ切断法が用いられているが、 この種の方法では次のような問題がある。すなわち、電流切断法では50~100 [mA] の溶断電流が必要なため、特別な付加回路が必要と数が増加すると共に、ダメージの領域が広ムを登数が高い上間である。また、シーツ切断法の場合には、切断領域は10 [μm] 程度と電流切断法よりも狭いが、それでも素子寸法に比較し数倍も大きい。このために、ダメージ領域をなくすことはできない。さらには、知知をなくすことはできない。このを必にない。この容融であるが故にレーザ光が反射され、効率が悪い等の欠点があった。

そこで最近、電子ピームを用いてヒューズを 切断する方法が提案されている(K. Hashimoto et al. "Electrwn-Beam Fuse Programming for Redundancy Technology", IEDM Technical

Digest P.572(1982))。この方法では、レーザピームに比較し細いピームでヒューズを切断することができ、ピームの照射領域を極めて小さくできる。また、集中できる電力密度が高

く、 切断に要する時間を大幅に短くすることも できる。

しかしながら、上記電子ピームを用いる方法では、放射線損傷により素子のしきい値変動をひき起とす虞れがある。さらに、素子がパッシベーション膜で覆われている場合には、チャージアップが生じピーム照射位置がずれてしまう。また、溶断時にヒューズ周辺に穴をあける方法では、さらにパッシベーション工程を行わなければならない等の問題があった。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、案子に放射線損傷を与えることなく、ヒューズを容易に切断することができ、半導体チップの歩留り向上等に寄与し得る 集束イオンピームを用いたヒューズ切断方法を 提供することにある。

[発明の概要]

本発明の骨子は、微細に集束したイオンピームをヒューズに照射してヒューズを切断することにある。

すなわち本発明は、半導体ウェハ等の基体上の不良個所に対応するヒューメを切断するに際し、切断すべきヒューメ切断個所とビーム照射位置との相対位置を合わせたのち、上記ヒューメに該ヒューズを被覆した絶縁層の上から集束イオンビームを照射するようにした方法である。 [発明の効果]

本発明によれば、レーザ光や電子ピーム等を 用いた従来のヒューズ切断方法に比して次の(1) ~(5)のような効果が得られる。

- (1) 熟によりヒューズを溶断するのではなく、スペッタリングによるエッチングでヒューズを切断するので、ピーム径と略等しい領域の切断が可能である。したがって、原理的には切断領域を 0.1 [μm] 程度まで小さくすることができる。
- (2) 電子ピームと異なり、位置合わせマーク 検出時或いはヒューズ切断時に素子に放射線損 傷を与えることはない。
- (3) パッシベーション膜があってもチャージアップは生じない。このため、パッシベーショ

ン膜の上から正確な位置合わせが可能である。

- (4) レーザ光を用いる方法と異なり、金属配 線の切断も容易である。
- (5) ヒューズのみの切断が可能であるため、 ヒューズ切断後のパッシペーション工程が不要 となる。

[発明の実施例]

第1図は本発明の一実施例方法に使用したとったとのである。図断装置を示す概略構成図1上には料室であり、このには料室1上には料室であり、このには料室2が設けられれている。は光学系2が設けらればれている。などは、半導体ウェイが配置されている。などでは、半導体ウェイが配置されている。などの制御のといるを介して、との制御のを動位置は、とのを動位置は、とのを動位ではり検出される。そして、このは1のにより検出される。そして、このは1のにより検出される。そして、このにはのでは、1のにはり検出される。そしたにありには、1のにはり検出される。そしたには、2000にはのでは、2000には、2000には、2000には、2000には、2000にはのでは、2000には、2000

検出情報はインタフェース 6 を介して計算機 5 に送出されるものとなっている。また、前記 X ー Y ステージ 4 上にはファラデーカップ 1 1 が 設けられ、さらに試料室 1 の上部には反射イオン検出器 1 2 が設けられている。そして、ファラデーカップ 1 1 及び反射イオン検出器 1 2 の 各検出信号は、それぞれ増幅器 1 3 , 1 4 を介して計算機 5 に送出されるものとなっている。

一方、前記イオンピーム光学系 2 は次のように構成されている。 すなわち、最上部にイオン銃 2 1 が設けられ、この電子銃 2 1 から下下に向ってイオン引出し電極 2 2、アインツェル型の静電レンズ(第1コンデンサレンズ) 2 3、アンサレンズ) 2 5、ピーム走査用偏向板 2 6 及び静電レンズ(対物レンズ) 2 7 がそれぞれ設けられている。そして、プランキング 電極 2 4 は計算機制御される保向制御回路 2 9 に接続されている。

なお、図中 3 0 はイオン銃 2 1 及び各種レン ズ 2 3 , 2 5 , 2 7 に電圧を印加するための光 学系電源を示している。また、 3 1 は計算機 5 に供給される入力データ、 3 2 はこの装置を操 作するためのコンソールユニットを示している。

してピーム径の設定を行り(ステップD)。

次いて、電子ピーム描画技術で周知のレシス トレーション技術を用い、ウエハ3上に配置し た3個のマーク位置を測定する(ステップE)。 3 個のマークの設計時の位置 (Xi , Yi) (j=1,2,3)は、例えば第3図のように定め られており、これら3個のマークの位置で決ま るXY座標系上にヒューズの位置は設計されて いる。したがって、イオンピーム照射によるマ ークからの反射イオンを前記反射イオン検出器 12で検出すると共に、3個のマークの位置を 前記レーザ測長系タで測長すれば、第3図に示 すようなレーザ座標系、つまり X' Y'座標系が定 まる。そして、ヒューズの位置は X Y 座標系か ら X' Y'座標系に変換される。 なお、上記レシス トレーション及びピーム電流(ピーム径)の設 定時におけるイオンピーム強度は、ウエハョに 損傷を与えない程度に十分弱いものである。

次いで、前記プランキング電極 2 4 K よりイ オンピームを OFF し(ステップF)、切断すべ

き最初のヒューズ位置 (m, , n, , x,)までX - Y ステージ 4 を移動する (ステップ G)。 X ーYステージ4の移動位置はレーザ測長系で測 長され、ヒューズ切断位置とビーム照射位置と の差は前配偏向制御回路29にフィードパック される。これにより、上記各位置の相対位置ず れ量が補正される。その後、イオンピームを ONしてヒューズの切断を行う(ステップ H)。 ここで、予め被加工物の層数、各層の材料及び 厚さ、ピーム電流、ピーム径、加工面積等から、 ピーム照射時間、またはピーム走査速度及び走 査回数等を求めることができるアルゴリズムを 前記計算機5内に用意しておく。通常用いるビ ーム径は 0.5 [μmφ]、切断部は幅 3 [μm] × 長さ 3 [μm]程度であるから、ヒューズはイオンビー ムのヵ回走査で切断される。また、特殊な使用 条件下では寸法の大きなピームを用い、ピーム をも秒間固定して照射することにより、ヒュー ズの切断が行われる。上記2つの切断モードを 選択してヒューズを切断したら、再びイオンビ

ームを OFF する(ステップI)。

次いで、次の切断個所があるか否かを判定し (ステップJ)、該個所がある場合 X ー Y ステージ 4 を次の切断個所に移動し前記ステップ H に戻る。また、次の切断個所がない場合、つまり全てのヒューズ切断個所の切断が終了した場合、ウエハ 3 の加工を終了する。


ところで、前記ヒューズは例えば第4図(a)(b)に示す如く構成されている。第4図(b)は同図の、第4図(b)は同図の、第4図(b)は同図の、第4図(b)は同図の、第4図(b)は同図の、第4図(b)は同図の、第4図(b)は同図の、第4図(b)は一ののとなった穴を示している。本次のの上がしている。とが、インベーションと膜(43とののかっとをあり、第4図(a)(b)からものとのが、第4図(a)(b)からもので、再度のパッシュンは不要となる。


このように本実施例方法によれば、微細な集 東イオンビームを用いてヒューズの切断を行う ことができる。したがって、前述した(1)~(5)の ような効果が得られる。

4. 図面の簡単を説明

第1図は本発明の一実施例方法に使用したヒューズ切断装置を示す概略構成図、第2図は上記装置を用いたヒューズ切断工程を説明するための流れ作業図、第3図はレジストレーション操作を説明するための模式図、第4図(a) は以下面図で第4図(b) は同図(a) の矢視 A ー A 断面図である。
1 … 試料室、2 … イオンピーム光学系・3 … 試料(半導体ウエハ)、4 … X ー Y ステージ、5 … 計算機、2 1 … イオン銃、2 3 ,2 5 ,2 7 … レンズ、2 4 … プランキング電極、4 2 … いた査用偏向板、4 1 … ツリコン基板、4 2 … SiO2膜、4 3 … ヒューズ(Al 配線)、4 4 … パッシベーション膜、4 5 … 穴。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





手 続 補 正 書

m 和 年5 8.₁9.30

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示

特願昭 5 8 - 7 6 4 4 2 号

2. 発明の名称

集束イオンピームを用いた配線切断方法

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 (307) 東京 芝浦 観 気 株 式 会 社

4. 代 型 人

- 5. 自発補正
- 6 補正の対象発明の名称、明細書

ンク (切断)終点の検出が極めて容易である。 」なる文章を加入する。

(8) 明細書の第 5 頁 2 行目に「不良個所に〜ヒューズを」とあるのを「素子と集子とを接続する配線の所望部を」と訂正する。

7. 補正の内容

(1) 発明の名称を下記の通りに訂正する。

記

レコウソウ 集東イオン 6"ーム を用いた配線切断方法

- (2) 特許請求の範囲を別紙の通りに訂正する。
- (3) 明細零の第1頁15行目、第4頁15行目、 同頁19行目、第5頁3行目、同頁4行目~ 5行目、同頁5行目および第12頁17行目 にそれぞれ「ヒューズ」とあるのを「配線」 と訂正する。
- (4) 明細書の第2頁18行目、第5頁11行目 及び第8頁10行目にそれぞれ「ヒューズ」 とあるのを「ヒューズ(配線)」と訂正する。
- (5) 明細葉の第4頁13行目に「ヒューズ」と あるのを「所望の配線」と訂正する。
- (6) 明細審の第 6 頁 2 行目に「異なり、」とあるのを「異なり金属配線であつても反射がないので、」と訂正する。
- (7) 明細帯の第6頁6行目に「となる。」とある後に「また、2次イオンの検出からエッチ

2. 特許請求の範囲

基体上の素子と素子とを接続する配線の所望 部を切断するに際し、切断すべき配線切断個所 とイオンピーム照射位置との相対位置とを合わ せたのち、上記配線に該配線を被役した絶縁層 の上から集東イオンピームを照射し該配線をス パッタリングによりエッチングすることを特徴 とする集東イオンピームを用いた配線切断方法。

出顧人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

PAT-NO: JP359201441A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59201441 A

TITLE: FUSE CUTTING METHOD UTILIZING CONVERGED ION BEAM

PUBN-DATE: November 15, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAKIGAWA, TADAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP58076442

APPL-DATE: April 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/82 , H01L021/88

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate fuse cutting without giving radiation damage to the elements by a method wherein, when a fuse, provided on a substrate, is cut in relation to a defective part, the relative position between the cut point and the point radiated by an ion beam is adjusted and then the converged ion beam is applied through an insulating layer of the fuse.

CONSTITUTION: An X-Y stage 4 is provided in a specimen chamber 1 and a semiconductor wafer 3 as a specimen is put on the stage 4. The instruction from computer 5 is given to the stage 4 through an interface 6, a stage control circut 7 and a driving system 8 and the stage 4 is driven to the X and Y directions. The position of the moved stage is detected by a laser scale system 9 and a position detecting circuit 10 and fed back to the interface 6 and an object lens 27 in an ion beam optical system 2 provided above the specimen chamber 1 is controlled by a Faraday cup 11 provided near the wafer 3. At the same time, a signal from an ion detector 12 near the wafer 3 is put into the computer 5 through an amplifier 14 and the interface 6 and the information of the fuse cutting point and the fuse is melted to cut by the beam in the optical system 2.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO&Japio